

Շարժիչ յուղ RAVENOL Motobike 4-T Mineral 20W-50

SAE: 20W-50

Mineral



1 l

Vendor:
1173122-001
 Vendor:
 1173122-001-01-999
 Barcode:
 4014835731417



4 l

Vendor:
1173122-004
 Vendor:
 1173122-004-01-999
 Barcode:
 4014835731493



10 l

Vendor:
1173122-010



20 l

Vendor:
1173122-020



20 l, ecobox

Vendor:
1173122-B20



60 l

Vendor:
1173122-060



208 l

Vendor:
1173122-208



1 000 l

Vendor:
1173122-700

RAVENOL Motobike 4-T Mineral 20W-50 - հանքային ժամանակակից շարժիչի յուղ, որը հատուկ մշակված է Մոտոցիկլետների 4 հարվածային շարժիչների համար: Ապահովում է վառելիքի խնայողություն:

Հուսալիորեն պաշտպանում է մոտոցիկլետի շարժիչը ծայրահեղ ծանր աշխատանքային պայմաններում, ներառյալ շարժիչի երկարատև աշխատանքը բարձր արագությամբ: Հատուկ նախագծված է սպորտային Մոտոցիկլետների չորս հարվածային շարժիչների համար` ինչպես չոր կալանքով, այնպես էլ յուղային բաղնիքի կալանքով:

Սա նոր բարձր տեխնոլոգիական զարգացում է, որը ստեղծվել է հատուկ մոտոսպորտի համար :

Հատուկ նախագծված է սպորտային Մոտոցիկլետների չորս հարվածային շարժիչների համար` ինչպես չոր կալանքով, այնպես էլ յուղային բաղնիքի կալանքով: Նվազեցնում է շարժիչի առավելագույն արագության հասնելու ժամանակը և ապահովում է շարժիչի էներգիայի ամբողջական վերադարձը: Օգտագործված արտոնագրված տեխնոլոգիան մշակվել է մոտոսպորտի համար : Սա երաշխավորում է շարժիչի առավելագույն աշխատանքը` առանց դրա ռեսուրսը նվազեցնելու, ապահովելով էական առավելություն` համեմատած այլ ապրանքանիշերի յուղերի հետ:

Դիմում **Motobike 4-T Mineral 20W-50** ապահովում է:

- Լավ կտրվածքային կայունություն
- Լավ մեկնարկային հատկանիշներ
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Սև տիղմի առաջացման կանխարգելում
- Գերազանց մածուցիկության-ջերմաստիճանի հատկություններ
- Կատալիզատորի մաքրությունը
- Հիանալի մաքրող և ցրող հատկություններ
- Բարձր պահուստային ուժը կիսաչոր յուղման պայմաններում

Characteristics

Title	Value	Audit
API	SN	
JASO	MA2	
JASO T904 DFI	1.89	JASO T904
JASO T904 SFI	1.65	JASO T904
JASO T904 STI	1.86	JASO T904
Suitable for	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Density at 20 °C	873.2 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	Light brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	18 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	161.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	123	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	5.15 mPa*s	ASTM D5481
CCS Viscosity at -15 °C	8300 mPa*s	ASTM D5293
Pourpoint	-39 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	2.8 % M/M	ASTM D5800
Flashpoint	266 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	7.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.85 %wt.	DIN 51575
Engine cycle	4T	

Analogs

Alpine

0121481, 0121483, 121481, 121483

BMW

83219407770, 81229407685

General Motors

19375075, 19375074

Honda

08C35A25W0M

Yamaha

90793AR40300, ACCY4M204012, ACCY40204012

Out of production

<i>Product</i>	<i>Vendor</i>	<i>Barcode</i>
1 l	1173122-001-06-999	
20 l	1173122-020-01-999	
60 l	1173122-060-01-999	
208 l	1173122-208-01-999	