

RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF

լիովին սինթետիկ



1 Լ

Հոդված:

1215101-001

Հոդված:

1215101-001-01-999



4 Լ

Հոդված:

1215101-004

Հոդված:

1215101-004-01-999



10 Լ

Հոդված:

1215101-010

Հոդված:

1215101-010-01-999



20 Լ

Հոդված:

1215101-020

Հոդված:

1215101-020-01-999



20 Լ, ecobox

Հոդված:

1215101-B20

Հոդված:

1215101-B20-01-888



60 Լ

Հոդված:

1215101-060

Հոդված:

1215101-060-01-999



208 Լ

Հոդված:

1215101-208

Հոդված:

1215101-208-01-999



1 000 Լ

Հոդված:

1215101-700

RAVENOL EV -Synto Extra Fluid 70W E-TF-ը լիովին սինթետիկ յուղ է, որը հատուկ մշակված է ժամանակակից էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների պահանջները բավարարելու համար: Ընտրված հավելումները ապահովում են լավ էլեկտրական դիմադրություն և դիէլեկտրիկ հատկություններ: Հատուկ բանաձևը նվազեցնում է էներգիայի կորուստները՝ միաժամանակ պաշտպանելով փոխանցման տուփի էլեկտրական բաղադրիչները:

RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF-ը նվազեցնում է շփումը և մաշվածությունը, ապահովում է մեքենայի ծառայության ժամկետի երկարացում: Արդյունավետորեն յուղում և սառեցնում է էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների փոխանցման տուփի բոլոր բաղադրիչները:

RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF-ը իդեալական է բոլոր ժամանակակից էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներում տարվա ընթացքում օգտագործման համար: Հատուկ հավելումների փաթեթը բավարարում է բազմաթիվ OEM-ների պահանջները:

ԿԱՐԵՎՈՐ Է. Փոխելիս լվացեք փոխանցման տուփը **RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF**-ով, ապա փոխարինեք յուղը նորով: Հեղուկը սպասարկման արտադրանք է, որը պահանջում է ընտրության մասնագիտական մոտեցում: Հետևեք արտադրողի առաջարկություններին՝ հեղուկի ընտրության, դրա փոխարինման հերթականության և հաճախականության վերաբերյալ:

RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF-ի օգտագործումը ապահովում է.

- Դիէլեկտրական հատկություններ;
- Բարձր էլեկտրական դիմադրություն;
- Բարձր մաշվածության պաշտպանություն;
- Գերազանց համատեղելիություն փոխանցման նյութերի հետ;
- Շատ լավ կոռոզիոն պաշտպանություն;
- Երկար ծառայության ժամկետ՝ բարձր օքսիդացման կայունության շնորհիվ:

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Մուդիտ
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	844 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	5.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	23 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	196	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-72 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	176 °C	DIN EN ISO 2592
Հատուկ ջերմունակությունը 20°C-ում	1.9 J/g•K	ASTM D7896
Ցածր ջերմաստիճանի հոսող մածուցիկությունը (MRV) -55°C-ում	19.400 mPa*s	ASTM D2983
Ջերմահաղորդականությունը 0°C-ում	147.2 mW/m•K	ASTM D7896
Ջերմահաղորդականությունը 20°C-ում	142.4 mW/m•K	ASTM D7896
Ջերմահաղորդականությունը 60°C-ում	136 mW/m•K	ASTM D7896
Ջերմահաղորդականությունը 100°C-ում	130.4 mW/m•K	ASTM D7896
Ջերմահաղորդականությունը 140°C-ում	125.9 mW/m•K	ASTM D7896
Հատուկ էլեկտրահաղորդականությունը 0°C-ում	2.8 nS/m	DIN EN 60247
Հատուկ էլեկտրահաղորդականությունը 20°C-ում	8.4 nS/m	DIN EN 60247
Հատուկ էլեկտրահաղորդականությունը 80°C-ում	82.9 nS/m	DIN EN 60247
Հատուկ էլեկտրահաղորդականությունը 140°C-ում	322.5 nS/m	DIN EN 60247
Հատուկ ջերմունակությունը 0°C-ում	1.9 J/g•K	ASTM D7896
Հատուկ ջերմունակությունը 60°C-ում	2.1 J/g•K	ASTM D7896
Հատուկ ջերմունակությունը 100°C-ում	2.2 J/g•K	ASTM D7896

Անուն	Իմաստը	Մուդիտ
Հատուկ ջերմունակությունը 140°C-ում	2.4 J/g•K	ASTM D7896
Բեկման լարում	55,5 kV	IEC 60156