Կոմպրեսորային յուղ RAVENOL Kompressorenoel VDL 150

Մածուցիկություն: 150 | *հանքանյութ*

1 լ

Հոդված:
1330101-001
Հոդված:
1330101-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835757011

5 լ

Հոդված:
1330101-005
Հոդված:
1330101-005-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835757059

10 լ

Հոդված:
1330101-010
Հոդված:
1330101-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835757042

20 լ

Հոդված:
1330101-020
Հոդված:
1330101-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835757028

20 լ, ecobox

Հոդված:
1330101-B20

60 լ

Հոդված:
1330101-060

208 լ

Հոդված:
1330101-208
Հոդված:
1330101-208-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835757080

1 000 լ

Հոդված:
1330101-700

RAVENOL Kompressorenoel VDL 150 – կոմպրեսորային յուղ, արտադրված Գերմանիայում բարձրորակ պարաֆինային հանքային յուղերի խառնուրդներից՝ լավ հավասարակշռված անմոխիր հավելանյութերի համալիրով, որոնք ապահովում են օքսիդացման կայունություն, կոռոզիայից պաշտպանություն և բարձր արդյունավետ հակակպչուն բնութագրեր:

Հավելանյութերը նաև կանխում են փրփրագոյացումը և յուղին հաղորդում են լավ ջրազատիչ հատկություններ: RAVENOL Kompressorenoel VDL 150 կոմպրեսորային յուղերը ցուցադրում են գերազանց շահագործման ցուցանիշներ՝ ապահովելով սարքավորումների առավելագույն պաշտպանություն աշխատանքի ամենածանր պայմաններում:

Մանրակրկիտ ընտրված բաղադրության շնորհիվ յուղերն ունեն նստվածքագոյացման չափազանց ցածր հակում, ինչը գործնականում վերացնում է նստվածքը մխոցների, մխոցային օղակների և փականների վրա և նվազեցնում է շահագործման ընթացքում բռնկման և պայթյունի ռիսկը:

Արտադրանքը հատուկ մշակված է կոմպրեսորների համար, որոնք շահագործման համար պահանջում են DIN 51506 VD-L ստանդարտի կոմպրեսորային յուղեր, և օժտված է լրացուցիչ հակակպչուն հատկություններով: Նաև RAVENOL Kompressorenoel VDL 150 կոմպրեսորային յուղը համապատասխանում է DIN 51506 VCL և VBL ստանդարտների պահանջներին:

RAVENOL Kompressorenoel VDL 150 կոմպրեսորային յուղը խորհուրդ է տրվում կիրառել շարժական և ստացիոնար մխոցային և ռոտացիոն կոմպրեսորներում՝ մինչև 220°C աշխատանքային ջերմաստիճաններով, ներառյալ բալոնների առանձին քսումը միաստիճան և բազմաստիճան մխոցային կոմպրեսորներում:

Kompressorenol VDL 150-ի կիրառումը ապահովում է՝

- Գերազանց պաշտպանություն մաշվածությունից
- Հրաշալի մածուցիկա-ջերմաստիճանային հատկություններ
- Լավ մեկնարկային որակներ
- Կոքսագոյացման բացակայություն

Բնութագրերը

Անուն	Իմաստը	Աուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51352-2, DIN 51506 VBL, DIN 51506 VCL, DIN 51506 VDL, ISO/DP 6521 L-DAA, ISO/DP 6521 L-DAB, ISO/DP 6521 L-DAG, ISO/DP 6521 L-DAH	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	885 g/cm³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	14.4 mm²/s	DIN 51659-2
Մածուցիկություն 40 °C-ում	148.2 mm²/s	DIN 51659-2
Մածուցիկության ինդեքս VI	97	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-20 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	240 °C	DIN EN ISO 2592
Թթվային թիվ, TAN	0.45 mgKOH/g	ASTM D664

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1330101-001-01-000 1330101-001-06-999	4014835650510 2200000032669
5 լ	1330101-005-01-000	4014835650558 2200000038210 2200000039033
20 լ	1330101-020-01-000	4014835650527 2200000021212 2200000033703
60 լ	1330101-060-01-999	