

# RAVENOL HVT High Viscosity Turbo Oil 5W-50

**Вязкость: 5W-50**

**Синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1116102-001**  
Артикул:  
1116102-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835802919



## 5 литров

Артикул:  
**1116102-005**  
Артикул:  
1116102-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835802933



## 20 литров

Артикул:  
**1116102-020**  
Артикул:  
1116102-020-01-999



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1116102-B20**  
Артикул:  
1116102-B20-01-888



## 60 литров

Артикул:  
**1116102-060**  
Артикул:  
1116102-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835843677



## 208 литров

Артикул:  
**1116102-208**  
Артикул:  
1116102-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835843691

Характеристики

| Наименование                                             | Значение     | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| API                                                      | CF, SN       |                 |
| ACEA                                                     | A3, B4       |                 |
| Соответствует требованиям                                | MB 229.1     |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 847 g/cm³    | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Коричневый   | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 18.5 mm²/s   | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 119.4 mm²/s  | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 186          | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 4.7 mPa*s    | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C              | 5400 mPa*s   | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C | 37.900 mPa*s | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -36 °C       | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 7.7 %        | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 242 °C       | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                                           | 10.8 mgKOH/g | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 1.25 %wt.    | DIN 51575       |

Аналоги OEM

Alpine

101420, 0101420, 101423, 101425, 0101423, 0101425, 101428, 101422, 0101428, 0101422, 101424, 0101424

Ford

A95SX19M544FA, 1009372, A95SX19M544DA, 5023421, A89SX19M544ARA, 1220874, 2U7J5W40B5A, 5023418, A89SX19M544ALA, 1009363, 1009366, A95SX19M544BA, 5023419, A89SX19M544AMA

Pentosin

8035117, 119280000, 8331305, 8035206, 8035216

Porsche

PCG04321040, PCG04321050, PCG04321060, PCG04321070

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка           | Артикул            | Штрих-код |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 20 литров, есовох | 1116102-B20-01-888 |           |