

# **RAVENOL Bio-Hydraulikoel HEES 32**

**Вязкость: 32****Синтетическое****20 литров**

Артикул:

**1321104-020**

Артикул:

1321104-020-01-999

**20 литров, еcobox**

Артикул:

**1321104-B20****60 литров**

Артикул:

**1321104-060**

Артикул:

1321104-060-01-999

**208 литров**

Артикул:

**1321104-208**

Артикул:

1321104-208-01-999

## Характеристики

| Наименование                           | Значение                                                                  | Аудит           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям              | ISO 15380, VDMA 24532                                                     |                 |
| Соответствует спецификациям            | Rexroth Bosch Group RE / RD 90221-01/02.10.,<br>Swedish Standard 15 54 34 |                 |
| Плотность при 20°C                     | 908 g/cm <sup>3</sup>                                                     | EN ISO 12185    |
| Цвет                                   | Желто-коричневый                                                          | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                     | 7.25 mm <sup>2</sup> /s                                                   | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                      | 32 mm <sup>2</sup> /s                                                     | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                     | 248                                                                       | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания                 | -30 °C                                                                    | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения              | 260 °C                                                                    | DIN EN ISO 2592 |
| Образование пены I при 24°C            | 10/0 ml/ml                                                                | ASTM D892       |
| Образование пены II при 93.5°C         | 5/0 ml/ml                                                                 | ASTM D892       |
| Образование пены III от 24°C до 93.5°C | 5/0 ml/ml                                                                 | ASTM D892       |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч  | 1a                                                                        | ASTM D130       |
| Воздухоотделяемость (при 50°C)         | 1                                                                         | DIN ISO 9120    |
| Рекомендации                           | ISO 15380, VDMA 24532                                                     |                 |