

# **RAVENOL DOT 5.1**

Синтетическое



## **1 литр**

Артикул:

**1350602-001**

Артикул:

1350602-001-01-000

Штрих-код:

4014835692213



## **20 литров**

Артикул:

**1350602-020**



## **200 литров**

Артикул:

**1350602-200**

## Характеристики

| Наименование                                  | Значение                                | Аудит        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Соответствует спецификациям                   | DOT 5.1, ISO 4925 Class 5.1, SAE J 1704 |              |
| Плотность при 20°C                            | 1069 g/cm <sup>3</sup>                  | EN ISO 12185 |
| Цвет                                          | Светло-желтого                          | визуальный   |
| Вязкость при 100°C                            | 2.16 mPa*s                              | ASTM D445    |
| Вязкость при -40°C                            | 810 cSt                                 | ASTM D445    |
| Температура кипения                           | 269 °C                                  | FMVSS 116    |
| Температура кипения<br>«увлажненной жидкости» | 187 °C                                  | FMVSS 116    |
| Высокотемпературная<br>стабильность           | 0 °C                                    | FMVSS 116    |
| Химическая стабильность                       | 1.5 °C                                  | FMVSS 116    |
| Испарение                                     | 68 %w/w                                 | FMVSS 116    |
| Текучесть при -40°C                           | i.O., 2s                                | FMVSS 116    |
| Текучесть при -50°C                           | i.O., 4s                                | FMVSS 116    |
| Гигроскопичность при -40°C                    | прозрачный, 2s                          | FMVSS 116    |
| Гигроскопичность при +60°C                    | прозрачный                              | FMVSS 116    |
| Смешиваемость при -40°C                       | прозрачный                              | FMVSS 116    |
| Смешиваемость при +60°C                       | прозрачный                              | FMVSS 116    |
| Содержание воды                               | 0.1 %                                   | DIN 51777-1  |
| Оцинкованное железо                           | -0.01 Δ mg/cm <sup>2</sup>              | FMVSS 116    |
| Коррозионная устойчивость<br>Сталь            | -0.004 mg/cm <sup>2</sup>               | FMVSS 116    |
| Устойчивость к окислению<br>Алюминий          | -0.01 mg/cm <sup>2</sup>                | FMVSS 116    |
| Коррозионная устойчивость<br>Чугун            | -0,01 Δ mg/cm <sup>2</sup>              | FMVSS 116    |
| Коррозионная устойчивость<br>Латунь           | -0.05 mg/cm <sup>2</sup>                | FMVSS 116    |
| Коррозионная устойчивость<br>Медь             | -0.03 mg/cm <sup>2</sup>                | FMVSS 116    |
| Коррозионная устойчивость<br>Цинк             | 0.03 mg/cm <sup>2</sup>                 | FMVSS 116    |
| Выделение осадка                              | 0.05 %                                  | FMVSS 116    |
| Показатель pH                                 | 7.33                                    | FMVSS 116    |
| Изменение диаметра резины                     | 0.03                                    | FMVSS 116    |
| Изменение жёсткости                           | -6 °IRHD                                | FMVSS 116    |
| Внешний вид                                   | i.O.                                    | FMVSS 116    |
| Стойкость к резине SBR при<br>70°C, Изменение | 0.44 mm                                 | FMVSS 116    |

| Наименование                                                                              | Значение | Аудит     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Стойкость к резине SBR при 120°C, Изменение                                               | 0.72 mm  | FMVSS 116 |
| Стойкость к резине EPDM при 70°C (требование в соответствии с SAE J1703), Жесткость       | -2 IRHD  | FMVSS 116 |
| Стойкость к резине EPDM при 120°C, Жесткость                                              | -3 IRHD  | FMVSS 116 |
| Стойкость к резине естественно при 70°C (требование в соответствии с ISO 4925), Изменение | 0.42 mm  | FMVSS 116 |
| Спецификации FMVSS 116 (DOT)                                                              | DOT-5.1  |           |

Аналоги OEM

Motorcraft  
PM21

Renault  
7711575552

Toyota  
0882300061, 0882300071, 0882380004, 0882380005, 0882380007, 0882380005EE

Yamalube  
YMD650490100, YMD650490101, YMD650490102, YMD650490103